

Obchodní název	BODY 777 PŘÍSTŘÍKOVÉ ŘEDIDLO (BLEND IN)
Charakteristika	Speciální ředidlo k rozpouštění zástříků a záprachů u drobných bodových oprav.
Obch. reference pro objednávku	1501 0001 50 – 1L plechovka / 6ks Spray 400ml / 6ks
Skladovatelnost	24 měsíců při teplotě 10 - 24 ⁰ C
Likvidace odpadu	Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!
Použití	<p>Odmastěte plochu pomocí BODY 770 Antisil. Místo roztříku dobře zmatujte pomocí BODY 802 . Nečistoty omyjte vodou a opět odmastěte pomocí BODY 770. V případě basicových materiálů plochu opravy přestříkejte dvěmi vrstvami (Autoemail Metallic Paint) opravovaného materiálu. Tuto vrstvu překryjte jednou vrstvou bezbarvého laku natuženého a naředěného dle návodu. Do druhé vrstvy přidejte navíc 20-25% přístříkového ředidla. Druhou vrstvu rozšířte za oblast předcházející. Opravu nechte zatvrdnout. Po vytvrdnutí a případném vychlazení dobře rozleštěte.</p> <p>V případě bodové opravy u 2K Autoemailu aplikujte první vrstvu dle návodu a do druhé vrstvy přidejte navíc 25% BODY 777 a barvu přestříknete za hranici předešlé vrstvy. Opravu nechejte zatvrdnout. Po vychlazení vyleštěte.</p>
Klasifikace	Xn – Zdraví škodlivý , F – vysoce hořlavý Hořlavá kapalina I.třídy

