

P980 plnicí základ

Je rychleschnoucí jednosložková (1K) základní barva s vysokými plnicími vlastnostmi. Je určena k základním plnicím nátěrům železných dílů, starých broušených nátěrů, k zaplnění pórů různých polyesterových tmelů a podobných materiálů. Povrchy na které budete barvu aplikovat musí být buď broušené nebo pískované. Barva se ředí v poměru 4:1 s ředidlem. Rychle schne a dobře se brousí. Na zaschlou základovou barvu můžete nanášet jednosložkové i dvousložkové nátěrové systémy HB Body (1K i 2K Color Solutions ředidlové i vodou ředitelné).

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Základní barva
Způsob aplikace	: Stříkací pistolí
Ředění	: Ředidlem 740 nebo 741
Tužidlo	: Netuží se
Doba schnutí	: 1hod/23°C, 10min/60°C, 3-5min/IR plně proschlý
Odstíny	: Šedá
Skladovatelnost	: 24 měsíců od data výroby při 5°C až 25°C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrch před aplikací musí být čistý, suchý, zbaven prachu a mastnoty. Pro odmaštění doporučujeme použít Antisil 770 (771). Odstraňte odlupující se části rzi či zoxidované zbytky barev přebroušením nebo opískováním.

Plnicí základ řed'te v poměru 4:1 (čtyři díly barvy a jeden díl ředidla 740 nebo 741) Naneseťe dvě plné vrstvy cca (80-120µm) základu. Po plném proschnutí lze brousit strojně hrubostí P400-500 nebo ručně pod vodou hrubostí P600-1000. Pro aplikaci používejte buď konvenční stříkací pistole o velikosti trysky 1,5-1,8mm při tlaku 2-2,5bary nebo pistole systému HVLP o velikosti trysky 1,5-1,7mm při tlaku 1,5-2bary. Na plně proschlou barvu lze aplikovat 1K i 2K Color Solutions od HB Body. Teoretická vydatnost je 6m²/80µm suchého filmu. Měrná hmotnost 1,28kg/1lt.

Nenanášejte při teplotách dílů nižších než 15°C a používejte pouze doporučená ředidla.

